# Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L0659

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | PolyOne Corporation | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L0659 هو منتج من كلوريد البولي فينيل الصلب. يمكن معالجته عن طريق البثق وهو متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. الخصائص الرئيسية هي: مثبط للهب / مصنف للهب.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **بطاقة UL الصفراء** | E41877-234261 | - | - |
| **الميزات** | عام | - | - |
| **الاستخدامات** | عام<br>مظهر | -<br>- | -<br>- |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.46 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **تصنيف خلية PVC** | 16364 | - | ASTM D1784 |
| **صلابة الديورومتر** | 82 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | 3270 MPa | 474274.26 psi | ASTM D638 |
| **قوة الشد** | 42.3 MPa | 6135.11 psi | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | 3210 MPa | 465571.98 psi | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | 80.6 MPa | 11690.06 psi | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | 1100 J/m<br>130 J/m<br>140 J/m | -<br>20.6 ft·lb/in<br>2.43 ft·lb/in<br>2.62 ft·lb/in | ASTM D256A<br>ASTM D256A<br>ASTM D256A<br>ASTM D256A |
| **مقاومة صدمة السقوط** | 38.3 J/cm<br>43.1 J/cm | -<br>-<br>- | ASTM D4226<br>ASTM D4226<br>ASTM D4226 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | 73.9 C° | 165.02 F° | ASTM D648 |
| **معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)** | 6.5E-5 cm/cm/C° | - | ASTM D696 |

## الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **تصنيف اللهب** | V-0 | - | UL 94 |
| **قابلية الاشتعال CSA** | V-0 | - | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **سهولة التحجيم** | مقبول | - | - |
| **غير معروف** | | - | - |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة المصهور** | C° | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.