Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L4794

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يوصى حاليًا باستخدام Geon L4794 لتطبيقات التشكيل الجانبي الخارجي ذات الألوان الداكنة غير الأفقية فقط بسبب البيانات المحدودة. يعرض معالجة مماثلة لمنتجات Geon L1534 و 85885 السابقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
الاستخدامات	تطبيق خارجي مظهر	- -	- -
المظهر	الألوان المتاحة	-	-
الأشكال	مكعب	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.39 g/cm³	-	ASTM D792
تصنيف خلية PVC	33-22431-1 13334	- -	ASTM D4216 ASTM D1784
صلابة الديورومتر	77	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2260 MPa	327785.88 psi	ASTM D638
قوة الشد	43.9 MPa	6367.17 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	2490 MPa	361144.62 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	76.6 MPa	11109.91 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	100 J/m	1.87 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومة صدمة السقوط	72.5 J/cm J/cm	- - -	ASTM D4226 ASTM D4226 ASTM D4226

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	73.1 C° 71.0 C° 69.3 C° 69.8 C°	- 163.58 F° 159.8 F° 156.74 F° 157.64 F°	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648
		-	

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	6.8E-5 cm/cm/°C		ASTM D696

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سهولة التحجيم	مقبول	-	-
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.