Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L6256

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L6256 هو منتج بولي فينيل كلوريد صلب. يمكن معالجته عن طريق البثق وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L6256 السباكة / الأنابيب / مياه الشرب والأسلاك والكابلات. تشمل الخصائص: مصنفة للاشتعال جماليات جيدة تدفق عالي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E41877-100184552	-	-
الميزات	تشطيب سطح جيد تدفق عالي	- -	- -
الاستخدامات	مظاهر	-	-
تصنيفات الوكالة	NSF 51 UL 94	- -	- -
الأشكال	مكعب	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.39 g/cm³	-	ASTM D792
تصنيف خلية PVC	16364	-	ASTM D1784
صلابة الديورومتر	80	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	3060 MPa	443816.28 psi	ASTM D638
قوة الشد	42.3 MPa	6135.11 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	2660 MPa	385801.08 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	82.7 MPa	11994.64 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256A
	120 J/m	2.25 ft·lb/in	-
	880 J/m	16.48 ft·lb/in	-
	1200 J/m	22.48 ft·lb/in	-
صدمة السهم الآلية		-	ASTM D3763
	19.8 J	-	-
	21.9 J	-	-
	25.1 J	-	-
مقاومة صدمة السقوط		-	ASTM D4226
	66.7 J/cm	-	-
	J/cm	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	77.7 C°	171.86 F°	-
	80.0 C°	176.0 F°	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	C° 74.5 C° 78.0	F° 166.1 F° 172.4	- -
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	/6.3E-5 cm/cm C°	-	ASTM D696

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب		-	UL 94
	V-0	-	-
	5VA	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سهولة التحجيم	جيد	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 177-188	F° 370.4 - 350.6	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.