Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L8761

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™Vinyl Rigid Extrusion L8761 هو منتج بولي فينيل كلوريد صلب. يمكن معالجته عن طريق البثق وهو متوفر في أمريكا الشمالية أو أفريقيا والشرق الأوسط أو أمريكا اللاتينية أو أوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. تشمل مجالات تطبيق Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L8761 أنابيب المياه/الأنابيب/مياه الشرب وملحقات الهندسة/الصناعة. الخصائص الرئيسية هي: المقاومة الكيميائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E41877-513904	-	-
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
الاستخدامات	Bar	-	-
تصنيفات الوكالة	NSF 14 NSF 61 NSF النوع الأول	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.38 g/cm³	-	ASTM D792
تصنيف خلية PVC	12564	-	ASTM D1784
صلابة الديورومتر	77	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	3060 MPa	443816.28 psi	ASTM D638
قوة الشد	55.4 MPa	8035.11 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	3420 MPa	496029.96 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	98.6 MPa	14300.75 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	48 J/m 48 J/m	- 0.899 ft·lb/in 0.899 ft·lb/in	ASTM D256A ASTM D256A ASTM D256A
مقاومة صدمة السقوط	63.6 J/cm 63.6 J/cm	- - -	ASTM D4226 ASTM D4226 ASTM D4226

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	71.7 C°	161.06 F°	ASTM D648
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	5.9E-5 cm/cm/C°	-	ASTM D696

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سهولة التحجيم	جيد	-	-
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.