# VINIKA® CA88NA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc. | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

VINIKA® CA88NA هي مادة مرنة من كلوريد البوليفينيل. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للبثق. التطبيق النموذجي لـ VINIKA® CA88NA: السيارات.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | تطبيقات السيارات<br>أجزاء خارجية للسيارات | -<br>- | -<br>- |
| **طريقة المعالجة** | بثق | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.34 g/cm³ | - | JIS K7112 |
| **صلابة شور** | 89 | - | JIS K6253 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | | - | JIS K6723 |
| | MPa 25.0 | psi 3625.95 | - |
| | MPa 14.0 | psi 2030.53 | - |
| **انفعال الشد** | % 340 | - | JIS K6723 |


**Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.