Geon™ Vinyl Flexible R208AE

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC+NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ Vinyl Flexible R208AE هو منتج كلوريد البولي فينيل + NBR (PVC+NBR). يمكن معالجته عن طريق البثق أو القولبة بالحقن وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: السلع الاستهلاكية. تشمل الخصائص: مقاومة كيميائية ومقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة ومقاومة للتآكل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل تشوه دائم بالضغط منخفض مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة مقاوم للزيت	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أحذية	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.32 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	81	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	15.2 MPa	2204.58 psi	ASTM D638
استطالة الشد	380 %	-	ASTM D638
انثناء روس (Ross Flex)	50000	-	ASTM D1052

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-23.9 C°	-11.02 F°	ASTM D746

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	193-204 C°	379.4 - 399.2 F°	-
درجة حرارة المصهور	177-182 C°	350.6 - 359.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.