

Alkathene® XDS34

LDPE	الفئة	Qenos Pty Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

XDS34 هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة مصمم لمجموعة متنوعة من تطبيقات الأفلام ذات القياس الثقيل (70 - 200 ميكرومتر). لا يحتوي XDS34 على أي إضافات. XDS34 مخصص لتطبيقات مثل الأكياس والتفاف المنصات ومجموعة متنوعة من الأفلام الصناعية التي تتطلب فيلمًا سميكًا (70 - 200 ميكرومتر).

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	الميزات
-	-	أفلام	الاستخدامات
-	-	تطبيق صناعي	
-	-	درع	
-	-	هيكل	
-	-	AS 2070-1999 4.1.1 (أ)	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	بنق الأفلام	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.922	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 0.30	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 3.94	µm 100	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 18854.94	MPa 130	
ASTM D882	psi 20305.32	MPa 140	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
ASTM D882	psi 1595.42	MPa 11.0	
ASTM D882	psi 1450.38	MPa 10.0	
ASTM D882	psi 3770.99	MPa 26.0	
ASTM D882	psi 3335.87	MPa 23.0	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
ASTM D882	-	% 610	
ASTM D882	-	% 820	
ASTM D1709	oz 11.64	g 330	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 18.69	g 530	
ASTM D1922	oz 24.34	g 690	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	71	اللمعان
ASTM D1003	-	% 8.0	الضبابية (Haze)

أخرى	الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
غير معروف	-	-		

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.