

## ALKAMIX™ MB6002

LLDPE	الفئة	Qenos Pty Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

تمت صياغة ALKAMIX MB6002 بمادة مضافة مضادة للالتصاق بتركيز 25 بالمائة. يمكن إضافة ALKAMIX MB6002 إلى البولي إيثيلين أثناء البثق لتقليل ميل الفيلم إلى الالتصاق. قد يختلف المستوى المطلوب وفقًا للخصائص المرغوبة، ومع ذلك فإن مستوى الإضافة الموصى به يتراوح بين 1 إلى 3 بالمائة. الحد الأقصى لمستوى إضافة MB6002 بناءً على ممارسة التصنيع الجيدة ولضمان التوافق مع متطلبات لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية CFR21 هو 4 بالمائة، عند إضافته إلى تركيبة بولي إيثيلين خالية من أي مواد مضافة أخرى.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للالتصاق (25%)	المواد المضافة
-	-	مقاومة الالتصاق	الميزات
-	-	شفافية عالية	
-	-	خلط	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.980	الكثافة

## Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address  
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.