

## ALKAMIX™ MB6006

LLDPE	الفئة	Qenos Pty Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

ALKAMIX MB6006 هي مادة مركزة مساعدة للمعالجة تعتمد على مركب فلوروبوليمر بتركيز 5 بالمائة. يمكن إضافة ALKAMIX MB6006 إلى بولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي (LLDPE) أثناء البثق للتخلص من عيوب البثق من نوع كسر الذوبان (جلد القرش). سيختلف المستوى المطلوب وفقًا لمعدات البثق ونوع LLDPE المستخدم، ومع ذلك فإن مستوى الإضافة الموصى به هو بين 1 و 2 بالمائة. ALKAMIX MB6006 متوافق مع مادة المساعدة في المعالجة المستخدمة في بوليمرات أغشية Alkatuff. الحد الأقصى لمستوى إضافة MB6006 بناءً على كل من ممارسة التصنيع الجيدة ولضمان التوافق مع متطلبات لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية CFR21 هو 5 بالمائة، عند إضافته إلى تركيبة بولي إيثيلين خالية من أي إضافات أخرى.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	خلط	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.945	الكثافة

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.