

## ALKAMIX™ MB6009

LLDPE	الفئة	Qenos Pty Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

ALKAMIX MB6009 مُصاغ بمادة مضافة مضادة للالتصاق بتركيز 15 بالمائة. يمكن إضافة ALKAMIX MB6009 إلى البولي إيثيلين أثناء البثق لتقليل ميل الفيلم إلى الالتصاق، خاصةً عندما يكون الحد الأدنى من ميل الالتصاق مطلوبًا. قد يختلف المستوى المطلوب وفقًا للخصائص المرغوبة، ومع ذلك فإن مستوى الإضافة الموصى به يتراوح بين 1 إلى 3 بالمائة. الحد الأقصى لمستوى إضافة ALKAMIX MB6009 بناءً على كل من ممارسات التصنيع الجيدة ولضمان التوافق مع متطلبات لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية CFR21 هو 6.5 بالمائة، عند إضافته إلى تركيبة البولي إيثيلين الخالية من أي مواد مضافة مضادة للالتصاق.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للالتصاق (15%)	المواد المضافة
-	-	مقاومة الالتصاق	الميزات
-	-	خلط	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.980	الكثافة

## Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address  
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.