

ALKAMIX™ SAMBA

LLDPE	الفئة	Qenos Pty Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

SAMBA عبارة عن تركيبة مركزة مانعة للالتصاق مُصاغة باستخدام Erucamide بتركيز 2 بالمائة. يمكن إضافة SAMBA إلى البولي إيثيلين أثناء البثق لتقليل معامل الاحتكاك للأفلام. سيختلف المستوى المطلوب وفقًا لمعامل الاحتكاك المطلوب؛ قياس الفيلم، نوع البوليمر (LLDPE، LDPE، إلخ...) وعوامل أخرى مثل وجود مواد مضافة أخرى (بما في ذلك المواد المضادة للالتصاق، والملونات / الأصباغ، إلخ...). بالنسبة للمنتجات المقولبة بالحقن، ستكون معدلات الإضافة النموذجية لـ SAMBA 2.0% بسبب سمك المنتج المقولب. قد تؤدي معدلات الإضافة الأعلى من SAMBA إلى مشاكل في الطباعة أو التصاق الملصقات، أو ربما حدوث تشوه. الحد الأقصى لمستوى إضافة SAMBA بناءً على كل من ممارسات التصنيع الجيدة ولضمان التوافق مع متطلبات لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية CFR21 هو 10 بالمائة، عند إضافته إلى تركيبة البولي إيثيلين الخالية من أي مواد مضافة مانعة للالتصاق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	انزلاق (2%)	المواد المضافة
-	-	انزلاق	الميزات
-	-	خلط	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.922	الكثافة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.