

ALKAMIX™ UHSMB

LLDPE	الفئة	Qenos Pty Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

ALKAMIX UHSMB عبارة عن تركيبة مركزة مجمعة من مادة مانعة للالتصاق ومادة مضادة للالتصاق تعتمد على حامل من البولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهي مُصنَّعة بمادة مضافة مانعة للالتصاق (Erucamide) بتركيز 1.6 بالمائة ومادة مضافة مضادة للالتصاق بتركيز 9 بالمائة. يمكن إضافة ALKAMIX MBUHSMB إلى البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) أو البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة أثناء البثق لتقليل التصاق الفيلم ومعامل الاحتكاك. سيختلف المستوى المطلوب وفقًا للخصائص المرغوبة ووجود أي مواد مضافة أخرى، ومع ذلك فإن مستوى الإضافة الموصى به هو 2% إلى LDPE و 5% إلى LLPDE. الحد الأقصى لمستوى إضافة UHSMB بناءً على كل من ممارسات التصنيع الجيدة ولضمان التوافق مع متطلبات لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية CFR21 هو 12.5 بالمائة، عند إضافته إلى تركيبة البولي إيثيلين الخالية من أي مواد مضافة أخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للالتصاق (9%)	المواد المضافة
-	-	انزلاق (2%)	
-	-	مقاومة الالتصاق	الميزات
-	-	انزلاق	
-	-	خلط	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.964	الكثافة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.