CRYSTALADD® HM-237E

المصنع	RAVAGO Kimya Plastik Sanayi ve Ticaret A.S.	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

MINERAL AND NUCLEATOR MASTERBATCH HM-237E هو مركز مضافات يحتوي على كل من مضاف معدني لإزاحة الراتنج وكمساعد للمعالجة؛ بالإضافة إلى مُنَوِّي فعال للغاية. يمكن أن تؤدي تركيبات التنوي والمعادن في LLDPE إلى تحسين خصائص الفيلم ومعدلات الإنتاج. في قولبة نفخ HDPE، يمكن لـ HM-237E تقليل وقت الدورة وتحقيق تحكم أفضل في خصائص الانكماش. في تطبيقات القولبة بالحقن، يمكن تحقيق تحسينات في الثبات الأبعاد وتقليل أوقات الدورة. الميزات الرئيسية: مصمم للإضافة إلى أغشية البولي إيثيلين، والبثق، والقولبة بالنفخ وراتنجات القولبة بالحقن. يستخدم أيضًا لتحسين الخصائص / المعالجة في راتنجات PP تشتت ممتاز للمضافات والمعادن تركيز موحد للمضافات في شكل مركز. شكل حبيبات الماسترباتش لسهولة الإضافة والتغذية في معدات البثق تعليمات الاستخدام: تتم إضافة HM-237E إلى HDPE / LLDPE (و PP) بنسبة 2.5٪ لتحقيق تبلور محسن لتبريد أسرع، وتقليل التشوه خاصة بين الألوان المختلفة. تحقيق أحجام بلورية أكثر اتساقًا حيث يبرد PE لتحسين اللمعان وخصائص الحاجز. توافق FDA: تتوافق مكونات هذا المنتج مع متطلبات FDA حتى 9٪ LD بالوزن. يرجى الرجوع إلى لوائح FDA لمعرفة متطلبات التطبيق المحددة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مادة مركزة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-
	بثق	-	-
	بثق الأفلام	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.85 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحتوى المعدني	75 %	-	ASTM D297
عامل التنوي	4.0 %	-	Internal Method
أساس البوليمر	HDPE	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.