CRYSTALADD® HM-664

المصنع	RAVAGO Kimya Plastik Sanayi ve Ticaret A.S.	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NUCLEATOR MASTERBATCH HM-664 هو مركز مضافات يحتوي على مُنَوِّي Hyperform® HPN-210M من Milliken. تم تصميم مركب الماسترباتش هذا لتقليل وقت الدورة في أجزاء البولي إيثيلين المقولبة بالحقن، وتحسين الصلابة و HDT، وتقليل أو تحسين تحديات التشوه أثناء المعالجة. الميزات الرئيسية: مصمم للإضافة إلى أجزاء البولي إيثيلين المقولبة بالحقن تحسين الصلابة و HDT وتوحيد الأجزاء تركيز موحد للمضافات في شكل مركز. شكل حبيبات الماسترباتش لسهولة الإضافة والتغذية في معدات البثق تعليمات الاستخدام: تتم إضافة HM-664 إلى HDPE أو LLDPE بنسبة 2.5٪ إلى 5٪ لتحقيق تبريد أسرع، ودرجة حرارة تبلور أعلى ومعدل تبلور أعلى. يتم إخراج الأجزاء من القالب بدرجة حرارة إجمالية أعلى ولكن سيكون لها تكوين بلوري أكثر اكتمالاً، مما يسمح بتقليل وقت الدورة الإجمالي. ملاحظة: تنخفض الفعالية بشكل كبير في LDPE بسبب التفرع العالي للسلسلة الطويلة للبوليمر. يمكن أن يقدم LDPE مع MI > 25 بعض التحسينات في الأداء المذكورة أعلاه. توافق FDA: هذا المنتج غير معتمد للاستخدام في تطبيقات ملامسة الأغذية في هذا الوقت، ولكن سيتم تحديثه بمجرد الانتهاء من الاختبارات التنظيمية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مادة مركزة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قولبة النفخ	-	-
	بثق	-	-
	بثق الأفلام	-	
	قولبة بالحقن	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.950 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.2 g/10 min	-	ASTM D1238

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عامل التنوي	4.0 %	-	Internal Method
أساس البوليمر	HDPE	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.