CRYSTALADD® HM-237

المصنع	RAVAGO Kimya Plastik Sanayi ve Ticaret A.S.	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NUCLEATOR MASTERBATCH HM-237 هو مركز مضافات يحتوي على مُنَوِّي فعال للغاية. يمكن أن يؤدي التنوي في LLDPE إلى تحسين خصائص الفيلم، والوضوح، والحاجز ومعدلات الإنتاج. في قولبة النفخ لـ PE، يمكن لـ HM-237 تقليل وقت الدورة وتحقيق تحكم أفضل في خصائص الانكماش. في تطبيقات القولبة بالحقن، سيوفر المُنوِّي أوقات دورة أسرع، وانكماشًا أقل وخصائص حاجز أعلى.
الميزات الرئيسية: مصمم للإضافة إلى أغشية البولي إيثيلين، والبثق، والقولبة بالنفخ وراتنجات القولبة بالحقن. تحسين الوضوح في الأفلام والزجاجات والمواد المقولبة بالحقن تركيز موحد للمضافات في شكل مركز. شكل حبيبات الماسترباتش لسهولة الإضافة والتغذية في معدات البثق تعليمات الاستخدام: تتم إضافة HM-237 إلى HDPE أو LDPE أو LLDPE بنسبة 2.5٪ لتحقيق تبلور محسن لتبريد أسرع، وتقليل التشوه خاصة بين الألوان المختلفة. تحقيق أحجام بلورية أكثر اتساقًا حيث يبرد PE لتحسين اللمعان وخصائص الحاجز جنبًا إلى جنب مع وضوح ممتاز. ملاحظة: تنخفض الفعالية في LDPE مع الأوزان الجزيئية التي تؤدي إلى MI 2.0 > أو LCB عالية. توافق FDA: تتوافق مكونات هذا المنتج مع متطلبات FDA حتى 9٪ LD بالوزن. يرجى الرجوع إلى لوائح FDA لمعرفة متطلبات التطبيق المحددة. هذا المنتج لديه قائمة ملف رئيسي للأدوية (DMF).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مادة مركزة	-	-
تصنيفات الوكالة	تصنيف DMF غير محدد تصنيف FDA غير محدد	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق بثق الأفلام قولبة بالحقن	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.9 g/10 min	-	ASTM D1238

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عامل التنوي	4.0 %	-	Internal Method
أساس البوليمر	LDPE	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.