# ENFLEX VU-424-80A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | RAVAGO Kimya Plastik Sanayi ve Ticaret A.S. | **الفئة** | PP+EPDM |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

سلسلة EPDM/PP اقتصادية ومفلكنة

## المواصفات الفنية

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.970 g/cm³ | - | ISO 2781 |
| **صلابة شور** | 80 | - | ISO 868 |

### الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | | - | ISO 37 |
| | 3.10 MPa | 449.62 psi | - |
| | 4.50 MPa | 652.67 psi | - |
| | 10.0 MPa | 1450.38 psi | ISO 37 |
| **استطالة الشد** | 680 % | - | ISO 37 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة التمزق** | 53 kN/m | - | ISO 34-1 |
| **مجموعة الضغط** | | - | ASTM D395B |
| | 25 % | - | - |
| | 50 % | - | - |
| | 85 % | - | - |

## التقادم

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **التغير في قوة الشد في الهواء** | -7.5 % | - | ISO 188 |
| **التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء** | 550 % | - | ISO 188 |
| **التغير في صلابة شور في الهواء** | 4.0 5.0 | - | ISO 188 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الهشاشة** | -55.0 C° | -67.0 F° | ISO 974 |
| **الحد الأقصى لدرجة حرارة الخدمة الديناميكية** | 135 C° | 275.0 F° | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.