

## Atlac 580-05A

Vinyl Ester	الفئة	,Reichhold Chemicals .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

### وصف المنتج

Atlac 580-05A هو منتج فينيل استر. يمكن معالجته عن طريق لف الخيوط أو الترقق اليدوي أو التصفية وهو متاح في أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: تطبيقات الطلاء. تشمل الخصائص: مقاومة كيميائية مقاومة للحرارة

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	الميزات
-	-	مقاومة عالية للحرارة	
-	-	Laminates	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	لف الخيوط	طريقة المعالجة
-	-	وضع يدوي	
-	-	Laminating	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1895	-	g/cm <sup>3</sup> 1.12	الكثافة الظاهرية
ASTM D2583	-	39	صلابة باركول

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 520686.42	MPa 3590	معامل الشد
ASTM D638	psi 13096.93	MPa 90.3	قوة الشد
ASTM D638	-	% 4.0	استطالة الشد
ASTM D790	psi 490228.44	MPa 3380	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 22625.93	MPa 156	قوة الانحناء

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 240.8	C° 116	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.