Dion COR-RES 6693FR

المصنع	Reichhold Chemicals, Inc.	**الفئة**	TS, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dion COR-RES 6693FR هو منتج من البوليستر المتصلد بالحرارة. يمكن معالجته عن طريق لف الخيوط أو التشكيل اليدوي أو التصفيح وهو متوفر في أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: تطبيقات الطلاء. تشمل الخصائص: مقاومة كيميائية مقاومة للهب مقاومة للحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب مقاومة كيميائية جيدة مقاومة جيدة للتقادم الحراري	- - -	- - -
الاستخدامات	Laminates	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	لف الخيوط وضع يدوي Laminating	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	1.28 g/cm³	-	ASTM D1895
صلابة باركول	40	-	ASTM D2583

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	4000 MPa	580152.0 psi	ASTM D638
قوة الشد	71.7 MPa	10399.22 psi	ASTM D638
استطالة الشد	2.1 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	3860 MPa	559846.68 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	92.4 MPa	13401.51 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	104 C°	219.2 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.