

ALCUDIA® EBA PA-1303

المصنع	REPSOL	الفئة	EBA
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EBA ALCUDIA® PA-1303 هو بوليمر مناسب لتطبيقات الأفلام المنفوخة حيث تكون هناك حاجة إلى مرونة جيدة وخصائص ميكانيكية جيدة جدًا. محتوى بوتيل أكريلات هو 13%. التطبيقات النموذجية: بثق الأفلام. فيلم غطاء التمديد. الأفلام الزراعية. درجة حرارة الذوبان الموصى بها 180 درجة مئوية. خصائص معالجة PA-1303 مماثلة لـ LDPE ويوصى باستخدام آلات بثق البولي إيثيلين التقليدية. يجب تحسين ظروف المعالجة لكل خط إنتاج.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مرونة جيدة	الميزات
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	أفلام	الاستخدامات
-	-	لف بالتمدد	
-	-	تطبيق زراعي	
-	-	ملاسة الأغذية الأوروبية، غير مصنفة	تصنيفات الوكالة
-	-	بثق الأفلام	طريقة المعالجة
-	-	فيلم النفخ	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.925	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 0.30	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	%wt 13.0	محتوى أكريليت ن-بوتيل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 8295	-	1.3	معامل الاحتكاك
-	mil 7.87	µm 200	سمك الفيلم - المُختبر
ISO 527-3	-		إجهاد الشد
ISO 527-3	psi 2900.76	MPa 20.0	
ISO 527-3	psi 3190.84	MPa 22.0	
ISO 527-3	-		استطالة الشد
ISO 527-3	-	% 570	
ISO 527-3	-	% 600	
ISO 7765-1	-	g	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ISO 6383-2	-		قوة التمزق إلمندورف
ISO 6383-2	lbf 2.92	N 13	
ISO 6383-2	lbf 2.92	N 13	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 213.8	C° 101	درجة حرارة الانصهار

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 356.0	C° 180	درجة حرارة المصهور

**Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد
Export Co., Ltd والتصدير المحدودة**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.