

ALCUDIA® EBA PA-1770

EBA	الفئة	REPSOL	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

EBA ALCUDIA® PA-1770 هو بوليمر مناسب للبتق العام والقوية بالحقن والمركبات حيث تكون هناك حاجة إلى قابلية معالجة جيدة ومرونة وخصائص ميكانيكية جيدة جدًا. محتوى بوتيل أكريلات هو 17%. يحتوي على مواد مضافة مضادة للأكسدة. التطبيقات النموذجية: البثق (القطاعات الجانبية، الصفائح). القوية بالحقن. الرغوات الدقيقة. المركبات والخلطات الرئيسية. الكابلات. درجة حرارة الذوبان الموصى بها 180 درجة مئوية. تُظهر بوليمرات EBA ثباتًا حراريًا ممتازًا، مما يسمح بدرجات حرارة معالجة أعلى إذا لزم الأمر. خصائص معالجة PA-1770 مماثلة لـ LDPE ويوصى باستخدام آلات بثق البولي إيثيلين التقليدية. يجب تحسين ظروف المعالجة لكل خط إنتاج.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للأكسدة	المواد المضافة
-	-	مضاد للأكسدة	الميزات
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	
-	-	مرونة جيدة	
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	الخلط	الاستخدامات
-	-	رغوة	
-	-	مادة مركزة	
-	-	مظاهر	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ورقة	
-	-	تطبيقات الأسلاك والكابلات	
-	-	ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد	تصنيفات الوكالة
-	-	الخلط	طريقة المعالجة
-	-	بثق	
-	-	قوالب بالحقن	
-	-	بثق المظهر	
-	-	بثق الألواح	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.924	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 7.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	%wt 17.0	محتوى أكريليت ن-بوتيل
ISO 868	-		صلابة شور
-	-	90	
-	-	33	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	psi 1740.46	MPa 12.0	إجهاد الشد
ISO 527-2	-	% 800	انفعال الشد

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 306/A	F° 141.8	C° 61.0	درجة حرارة تليين فيكات

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 199.4	C° 93.0	درجة حرارة الانصهار

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 356.0	C° 180	درجة حرارة المعالجة (المصهور)
-	F° 356.0	C° 180	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.