

ALCUDIA® EVA PA-465

| | | | |
|----------------------|--------|--------|----------------|
| EVA | الفئة | REPSOL | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألثة |

وصف المنتج

يوصى باستخدام راتنج EVA ALCUDIA® PA-465 لتطبيقات المواد اللاصقة المصهورة بالحرارة منخفضة اللزوجة، عندما تكون اللزوجة المنخفضة ومحتوى أسيتات الفينيل العالي مطلوبين. يحتوي على مضادات الأكسدة وعامل التدفق الحر. التطبيقات النموذجية: المواد اللاصقة المصهورة بالحرارة. التعبئة والتغليف. تجليد الكتب. الأثاث. طلاءات لاصقة حساسة للضغط. درجة حرارة الصهر الموصى بها أقل من 200 درجة مئوية لتجنب تحلل البوليمر. يجب تحسين ظروف المعالجة لكل خط إنتاج.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | مضاد للأكسدة | المواد المضافة |
| - | - | عامل التدفق الحر | |
| - | - | مضاد للأكسدة | الميزات |
| - | - | مقبول لملامسة الأغذية | |
| - | - | لزوجة منخفضة | |
| - | - | مواد لاصقة | الاستخدامات |
| - | - | تطبيقات الطلاء | |
| - | - | أثاث | |
| - | - | التعبئة والتغليف | |
| - | - | | |

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |

تصنيفات الوكالة
ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|----------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| ISO 1183 | - | g/cm ³ 0.957 | الكثافة |
| ISO 1133 | - | g/10 min 400 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |
| - | - | %wt 33.0 | محتوى خلاص الفينيل |
| ISO 868 | - | 55 | صلابة شور |

الخواص الميكانيكية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------|--------------------|---------------|-------------|
| ISO 527-2 | psi 290.08 | MPa 2.00 | إجهاد الشد |
| ISO 527-2 | - | % 900 | انفعال الشد |

الخواص الحرارية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|----------|--------------------|---------------|--------------------------|
| - | F° 134.6 | C° 57.0 | درجة حرارة الانصهار |
| ASTM E28 | F° 172.4 | C° 78 | نقطة تليين الكرة والحلقة |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.