

ALCUDIA® LDPE 2303FL

LDPE	الفئة	REPSOL	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

ALCUDIA® 2303-FL مثبت بمطفئ Ni (لون أخضر مصفر)، وممتص للأشعة فوق البنفسجية ومضادات الأكسدة. يوفر هذا المركب مقاومة عالية للإشعاع الشمسي. التطبيقات: أغشية البيوت الزجاجية وأغطية الأنفاق. تتمتع أغشية ALCUDIA® 2303-FL، بسمك 180 ميكرومتر، بعمر افتراضي يبلغ موسمين زراعيين متتاليين (شتاءان وصيف واحد) في المناطق الجغرافية التي يكون فيها الحد الأقصى للإشعاع الشمسي 160 كيلو. لمزيد من المعلومات، اتصل بقسم المساعدة الفنية والتطوير أو خدمة الاهتمام التجاري. نطاق درجة حرارة الذوبان الموصى به من 190 إلى 210 درجة مئوية. يجب تحسين ظروف المعالجة لكل خط إنتاج.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مثبط Ni	المواد المضافة
-	-	مضاد للأكسدة	
-	-	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	مضاد للأكسدة	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	أفلام	الاستخدامات
-	-	تطبيق زراعي	
-	-	بثق الأفلام	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.923	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 0.30	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 7.09	µm 180	سمك الفيلم - المُختبر
ISO 527-3	-	-	إجهاد الشد
ISO 527-3	psi 2755.72	MPa 19.0	
ISO 527-3	psi 2755.72	MPa 19.0	
ISO 527-3	-	-	استطالة الشد
ISO 527-3	-	% 500	
ISO 527-3	-	% 600	
ISO 7765-1	oz 26.45	g 750	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ISO 6383-2	-	-	قوة التمزق إلمندورف
ISO 6383-2	lbf 1.35	N 6.0	
ISO 6383-2	lbf 2.02	N 9.0	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1003	-	% 22	الضبابية (Haze)
EN 13206	-	% 90	النفذية العالمية للضوء المرئي

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.