

ALCUDIA[®] LDPE 2335FG

LDPE	الفئة	REPSOL	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

ALCUDIA[®] 2335FG هو درجة منخفضة الكثافة من البولي إيثيلين، يتم إنتاجها بتقنية الأوتوكلاف ذات الضغط العالي، ومناسبة لتطبيقات الأفلام الرقيقة المنفوخة أو الأفلام المصبوبة. توفر هذه المادة سهولة المعالجة وتوازنًا جيدًا بين الخصائص الميكانيكية والبصرية. يحتوي على تركيز عالٍ من مواد التشحيم (إيروكاميد) ومضادات الأكسدة والمواد المضافة المضادة للاتصاق. التطبيقات النموذجية: الأكياس ذات التشحيم الجيد والخصائص البصرية. التعبئة والتغليف التلقائي. أفلام الانكماش الرقيقة. أكياس لصناعة النسيج. نطاق درجة حرارة الذوبان الموصى به من 140 إلى 165 درجة مئوية. يجب تحسين ظروف المعالجة لكل خط إنتاج.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مادة مضافة للتزيت إيروساميد	المواد المضافة
-	-	عامل مضاد للتكتل	
-	-	مضاد للأكسدة	
-	-	نعومة	الميزات
-	-	بصري	
-	-	خاصية مقاومة التكتل	
-	-	مضاد للأكسدة	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	

الاستخدامات

-
-

معلومات عامة				
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	
-	-		التعبئة والتغليف	
-	-		أفلام	
	-		فيلم مصبوب	
	-		فيلم قابل للانكماش	
-	-		ملاسة الأغذية الأوروبية، غير مصنفة	تصنيفات الوكالة
-	-		فيلم النفخ	طريقة المعالجة
الخواص الفيزيائية				
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.923		الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 3.5		معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
الخواص الميكانيكية				
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	
ISO 8295	-	0.20		معامل الاحتكاك
-	mil 1.57	µm 40		سمك الفيلم - المُختبر
ISO 527-3	-			إجهاد الشد
ISO 527-3	psi 2610.68	MPa 18.0		
ISO 527-3	psi 1885.49	MPa 13.0		
ISO 527-3	-			استطالة الشد
ISO 527-3	-	% 200		
ISO 527-3	-	% 300		
ISO 7765-1	oz 2.47	g 70		صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ISO 6383-2	-			قوة التمزق إلمندورف
ISO 6383-2	lbf 0.6744	N 3.0		
ISO 6383-2	lbf 0.4496	N 2.0		

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 306/A	F° 194.0	C° 90.0	درجة حرارة تليين فيكات

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	100	اللمعان
ASTM D1003	-	% 8.0	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.