Multiuse Leostomer® LE-3150N

المصنع	Riken Technos .Corp	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Multiuse Leostomer®LE-3150N هو منتج من اللدائن الحرارية المصنوعة من البولي يوريثين. يمكن معالجته عن طريق البثق وهو متوفر في أمريكا الشمالية أو آسيا والمحيط الهادئ. تشمل الميزات: حماية البيئة / مقاومة جيدة للطقس الأخضر

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مواد قابلة لإعادة التدوير مقاومة جيدة للعوامل الجوية	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.938 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.7 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة الديورومتر	50	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	1.20 MPa 14.0 MPa	174.05 psi 2030.53 psi	ISO 37 ISO 37
استطالة الشد	960 %	-	ISO 37
قوة التمزق	35 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط (Compression Set)	 39 % 34 %	- - -	ISO 815 ISO 815 ISO 815

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد	-4.0 %	-	ISO 1817
التغير في انفعال الشد عند الكسر	13 %	-	ISO 1817

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-60.0 C°	-76.0 F°	ISO 974

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	150 °C	302.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	160 °C	320.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	180 °C	356.0 °F	-
درجة حرارة المصهور	°C	-	-
درجة حرارة القالب (Die)	190 °C	374.0 °F	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.