# Multiuse Leostomer® LE-3160N

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Riken Technos Corp. | **الفئة** | TPU-Polyester |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Multiuse Leostomer®LE-3160N هو منتج من اللدائن الحرارية المصنوعة من البولي يوريثين. يمكن معالجته عن طريق البثق وهو متوفر في أمريكا الشمالية أو آسيا والمحيط الهادئ. تشمل الميزات: حماية البيئة / مقاومة جيدة للطقس الأخضر

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مواد قابلة لإعادة التدوير<br>مقاومة جيدة للعوامل الجوية | -<br>- | -<br>- |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.938 g/cm³ | - | ISO 1183 |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 1.5 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **صلابة الديورومتر** | 60 | - | ISO 868 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | 1.70 MPa<br>15.0 MPa | 246.56 psi<br>2175.57 psi | ISO 37<br>ISO 37 |
| **استطالة الشد** | 820 % | - | ISO 37 |
| **قوة التمزق** | 42 kN/m | - | ISO 34-1 |
| **مجموعة الضغط (Compression Set)** | <br>41 %<br>35 % | -<br>-<br>- | ISO 815<br>ISO 815<br>ISO 815 |

## التقادم

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **التغير في قوة الشد** | -6.0 % | - | ISO 1817 |
| **التغير في انفعال الشد عند الكسر** | 13 % | - | ISO 1817 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الهشاشة** | -60.0 C° | -76.0 F° | ISO 974 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |

| معلومات المعالجة | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة** | 150 °C | 302.0 °F | - |
| **درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة** | 160 °C | 320.0 °F | - |
| **درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة** | 180 °C | 356.0 °F | - |
| **درجة حرارة المصهور** | °C | - | - |
| **درجة حرارة القالب (Die)** | 190 °C | 374.0 °F | - |
| **غير معروف** | | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.