Actymer® AE-2020S

المصنع	Riken Technos Corp.	**الفئة**	TPV
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Actymer®AE-2020S عبارة عن منتج مطاطي مقوى بالحرارة (TPV). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية أو آسيا والمحيط الهادئ. تشمل الميزات: مقاومة كيميائية، مقاومة للحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة عالية مقاومة حرارة عالية مقاومة الزيت	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.928 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة الديورومتر	20	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 0.500 MPa 4.80	psi 72.52 psi 696.18	ISO 37 ISO 37
استطالة الشد	% 780	-	ISO 37
قوة التمزق	kN/m 13	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط (Compression Set)		- - -	ISO 815 ISO 815 ISO 815
	% 30 % 40		

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-5.0 %	-	ISO 188
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	-5.0 %	-	ISO 188

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-60.0 C°	-76.0 F°	ISO 974

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.