# Actymer® AE-2060S

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Riken Technos Corp. | **الفئة** | TPV |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Actymer®AE-2060S عبارة عن منتج مطاطي مقوى بالحرارة (TPV). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية أو آسيا والمحيط الهادئ. تشمل الميزات: مقاومة كيميائية، مقاومة للحرارة

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مرونة عالية<br>مقاومة حرارة عالية<br>مقاومة الزيت | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.928 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **صلابة الديورومتر** | 62 | - | ISO 868 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | MPa 2.10<br>MPa 12.4 | psi 304.58<br>psi 1798.47 | ISO 37<br>ISO 37 |
| **استطالة الشد** | % 820 | - | ISO 37 |
| **قوة التمزق** | kN/m 29 | - | ISO 34-1 |
| **مجموعة الضغط (Compression Set)** | % 40<br>% 59 | -<br>-<br>- | ISO 815<br>ISO 815<br>ISO 815 |

## التقادم

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **التغير في قوة الشد في الهواء** | % 0.0 | - | ISO 188 |
| **التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء** | % 3.0 | - | ISO 188 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الهشاشة** | C° 60.0- | F° 76.0- | ISO 974 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.