

Auracell® H4

CA	الفئة	,Rotuba Extruders .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Auracell® H4 هو منتج أسيتات السليلوز (CA). يمكن معالجته عن طريق القولية بالحقن وهو متوفر في أوروبا أو أمريكا الشمالية. السمة الرئيسية: صديقة للبيئة/خضراء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	محتوى مورد متجدد	الميزات
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قولبة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.29	الوزن النوعي
ASTM D570	-	% 2.3	امتصاص الماء
ASTM D785	-	101	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	-		قوة الشد
-	psi 5845.03	MPa 40.3	
-	psi 7193.88	MPa 49.6	
-	psi 4104.58	MPa 28.3	
ASTM D638	-	% 28	استطالة الشد
ASTM D790	psi 220457.76	MPa 1520	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 9296.94	MPa 64.1	قوة الانحناء
ASTM D621	-		التشوه تحت الحمل
-	-	% 1.00	
-	-	% 1.00	
ASTM D256	-		صدمة إيروود المحززة
-	ft·lb/in 0.9927	J/m 53	
-	ft·lb/in 2.81	J/m 150	
التقادم			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D706	-	%wt 0.5	التقادم المتسارع
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D569	F° 338.0	C° 170	درجة حرارة بدء التدفق
ASTM D570	-	% 0.10	فقدان المادة القابلة للذوبان

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.