NORYL™ CN5260 resin

المصنع	SABIC Innovative Plastics	**الفئة**	PPE+PS
المادة المالئة	50% حشوة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مزيج PPE/PS عالي المعامل مملوء بنسبة 50٪ FR

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E207780-228542	-	-
الحشو / التعزيز	حشو، 50% حشو بالوزن	-	-
الميزات	مثبط للهب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.53 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	13 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.15-0.25 %	-	Internal Method

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء	% 0.060	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 129	psi 18709.9	Internal Method
استطالة الشد	% 5.0	-	Internal Method
معامل الانحناء	MPa 12400	psi 1798471.2	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 162	psi 23496.16	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 58	ft·lb/in 1.09	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 125	F° 257.0	ASTM D648
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	2.0E-5 إلى 3.1E-5 cm/cm/°C	-	ASTM E831

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.