NORYL™ PX2956 resin

المصنع	SABIC Innovative Plastics	**الفئة**	PPE+PS
المادة المالئة	35% زجاج/معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PPE+PS GF+ حشو معدني إجمالي 35% FR V-0

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E45587-237094 E207780-228584	- -	- -
الحشو / التعزيز	زجاج\معدن، 35% حشو بالوزن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.37 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	16 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.20-0.30 %	-	Internal Method

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء	% 0.060	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 127	psi 18419.83	Internal Method
استطالة الشد	% 4.0-6.0	-	Internal Method
معامل الانحناء	MPa 8430	psi 1222670.34	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 155	psi 22480.89	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 78	ft·lb/in 1.46	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 125	F° 257.0	ASTM D648
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	/2.2E-5 to 3.4E-5 cm cm/°C	-	ASTM E831

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.