Tygon B-44-4X-I.B.

المصنع	Saint Gobain Performance Plastics	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Tygon B-44-4X-I.B. هو منتج من مادة كلوريد البولي فينيل. وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Tygon B-44-4X-I.B. تطبيقات ملامسة الأغذية، والخراطيم/الأنابيب، والسباكة/الأنابيب/مياه الشرب. تشمل الخصائص: رائحة/طعم منخفض إلى معدوم، مقاومة كيميائية، شفافية، مرونة جيدة، غير سام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة مرونة جيدة شفافية عالية رائحة منخفضة إلى معدومة طعم منخفض إلى معدوم غير سامة غير مبلل	- - - - - - -	- - - - - - -
الاستخدامات	أنابيب	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد NSF 51	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	أنابيب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	0.15 %	-	ASTM D570
صلابة الديورومتر	65	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D638
استطالة الشد	450 %	-	ASTM D638
مجموعة الضغط	47 %	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	73.9 C°	165.02 F°	ASTM D794
درجة حرارة الهشاشة	-43.9 C°	-47.02 F°	ASTM D746

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	20 kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.