Tygon F-4040-A

المصنع	Saint Gobain Performance Plastics	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Tygon F-4040-A هو منتج من مادة كلوريد البولي فينيل. وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Tygon F-4040-A الأجزاء الهندسية/الصناعية والخراطيم/الأنابيب. تشمل الخصائص: مرونة جيدة، رائحة/طعم منخفض إلى معدوم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة رائحة منخفضة إلى معدومة	- -	- -
الاستخدامات	قطع غيار صناعية أنابيب	- -	- -
المظهر	شفاف أصفر	- -	- -
الأشكال	أنابيب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.26 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	0.49 %	-	ASTM D570
صلابة الديورومتر	57	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	12.6 MPa	1827.48 psi	ASTM D638
استطالة الشد	310 %	-	ASTM D638
مجموعة الضغط	40 %	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	73.9 C°	165.02 F°	ASTM D794
درجة حرارة الهشاشة	-37.2 C°	-34.96 F°	ASTM D746

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	16 kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.