Tygon R-3603

المصنع	Saint Gobain Performance Plastics	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Tygon R-3603 هو منتج من كلوريد البولي فينيل. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: خرطوم/أنابيب. تشمل الخصائص: رائحة/طعم منخفض إلى معدوم مقاومة كيميائية وضوح مقاومة للتآكل مرونة جيدة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	شفافية عالية	-	-
	رائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
	طعم منخفض إلى معدوم	-	-
	غير سامة	-	-
	مقاوم للأكسدة	-	-
الاستخدامات	أنابيب	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	أنابيب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.18 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	0.24 %	-	ASTM D570
صلابة الديورومتر	55	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	11.4 MPa	1653.43 psi	ASTM D638
استطالة الشد	450 %	-	ASTM D638
مجموعة الضغط	47 %	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	73.9 C°	165.02 F°	ASTM D794
درجة حرارة الهشاشة	-50.0 C°	-58.0 F°	ASTM D746

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	24 kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.