Fluoroloy® A09

المصنع	Saint Gobain Performance Plastics	**الفئة**	Polyester, TP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات/الفوائد: اللون: ذهبي مادة متينة للغاية وطويلة الأمد مقاومة محدودة للحرارة والمواد الكيميائية ممتاز في الماء والسوائل المائية، ومناسب بشكل خاص للوسائط الكاشطة موصى به لعمر خدمة طويل في ظل الظروف القاسية نطاق درجة حرارة التشغيل: -268 درجة مئوية إلى +82 درجة مئوية [-450 درجة فهرنهايت إلى +180 درجة فهرنهايت]

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متانة جيدة مقاومة جيدة للتآكل	- -	- -
المظهر	ذهبي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.938 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	62	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	531 MPa	77015.18 psi	ASTM D638
قوة الشد	31.0 MPa	4496.18 psi	ASTM D638
استطالة الشد	230 %	-	ASTM D638
معامل الضغط	531 MPa	77015.18 psi	ASTM D695
قوة الضغط	6.21 MPa	900.69 psi	ASTM D695
معامل الاحتكاك	0.11	-	ASTM D3702
التشوه تحت الحمل	10.0 %	-	ASTM D621

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	1.5E-4 cm/cm/°C 2.1E-4 cm/cm/°C	- - -	ASTM E831 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.