Fluoroloy® A22

المصنع	Saint Gobain Performance Plastics	**الفئة**	Polyester, TP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات/الفوائد: اللون: تان مقاوم للتآكل نطاق درجة حرارة التشغيل: حتى +260 درجة مئوية [+500 درجة فهرنهايت] خمول كيميائي وبيئي قوة جيدة في درجات الحرارة المرتفعة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مقاومة كيميائية جيدة قوة درجة الحرارة العالية	- - -	- - -
المظهر	بني مصفر	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.30 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	90	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 4000	psi 580152.0	ASTM D1708
إجهاد الشد	MPa 95.0	psi 13778.61	ASTM D1708
استطالة الشد	% 30	-	ASTM D1708
معامل الضغط	MPa 2440	psi 353892.72	ASTM D695
قوة الضغط	MPa 138	psi 20015.24	ASTM D695
معامل الاحتكاك	0.40	-	ASTM D3702
التشوه تحت الحمل	% 0.0300	-	ASTM D621

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	5.6E-5 cm/cm/°C 7.9E-5 cm/cm/°C	- - -	ASTM D696 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.