Dynafoam 30% Reduction

المصنع	Saint Gobain Performance Plastics	**الفئة**	TS, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dynafoam 30% Reduction هو منتج Thermoset، غير محدد (TS، غير محدد). يمكن معالجته بواسطة معالجة الرغوة ومتاحة في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Dynafoam 30% Reduction تطبيقات الرغوة والأختام. تشمل الخصائص: مقاومة للحرارة مقاومة كيميائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة	-	-
	قابل للرغوة	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للتقادم الحراري	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
الاستخدامات	رغوة	-	-
	أختام	-	-
المظهر	أسود	-	-
	الألوان المتوفرة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	معالجة الرغوة	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.10 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
استطالة الشد	380 %	-	ASTM D638
قوة الضغط	0.0621 MPa	9.01 psi	ASTM D695

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	141 C°	285.8 F°	ASTM D794
درجة حرارة الهشاشة	-40.0 C°	-40.0 F°	ASTM D746

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت المعالجة اللاحقة	0.25-24 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.