TRIREX® 3022IR(03)

المصنع	Samyang Corporation	**الفئة**	PC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TRIREX هي علامة تجارية مسجلة لراتنج البولي كربونات المصنعة من قبل شركة Samyang. توفر راتنجات البولي كربونات TRIREX خصائص ميكانيكية فائقة، وثباتًا جيدًا في الأبعاد وأداءً كهربائيًا عاليًا، مما يسمح باستخدامه على نطاق واسع في الصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة والسيارات والبصرية. TRIREX 3022IR(03) هو درجة من راتنج البولي كربونات التي تتميز بقوة تحمل عالية للصدمات في درجات الحرارة المنخفضة بالإضافة إلى خصائص ميكانيكية وفيزيائية فائقة. الخصائص: مقاومة فائقة للصدمات في درجات الحرارة المنخفضة، وقابلية تدفق جيدة، وقابلية للتشغيل في نطاق واسع من درجات الحرارة (-100 درجة مئوية ~ 135 درجة مئوية)، وأداء كهربائي عالي، وثبات جيد في الأبعاد، وامتصاص منخفض للرطوبة، ومقاومة جيدة للعوامل الجوية. التطبيقات: تستخدم درجة الراتنج TRIREX 3022IR(03) للتطبيقات الكهربائية والإلكترونية، والمواد الملامسة للأغذية وما إلى ذلك. لزوجة متوسطة. ألوان شفافة فقط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	خصائص كهربائية جيدة	-	-
	تدفق جيد	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	امتصاص رطوبة منخفض	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة لزوجة متوسطة	- -	
الاستخدامات	الأجهزة تطبيقات السيارات تطبيقات كهربائية/إلكترونية تطبيقات غذائية غير محددة تطبيقات بصرية	- - - - -	- - - - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	18 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.50-0.70 %	-	ASTM D955
امتصاص الماء	0.15 %	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	67.0 MPa	9717.55 psi	ASTM D638
استطالة الشد	120 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2230 MPa	323434.74 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	91.0 MPa	13198.46 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	860 J/m	16.11 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 134	F° 273.2	ASTM D648
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	5.0E-5 إلى 7.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	4.0E+16 ohms·cm	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	30 kV/mm	-	ASTM D149
مقاومة القوس الكهربائي	120 sec	-	ASTM D495
تصنيف اللهب	V-2	-	UL 94

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	120 C°	248.0 F°	-
وقت التجفيف	3.0-5.0 hr	-	-
الحد الأقصى المقترح للرطوبة	0.020 %	-	-
درجة الحرارة الخلفية	245-270 C°	473.0 - 518.0 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	260-285 C°	500.0 - 545.0 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	275-300 C°	527.0 - 572.0 F°	-
درجة حرارة الفوهة	275-310 C°	527.0 - 590.0 F°	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	275-310 C°	527.0 - 590.0 F°	-
درجة حرارة القالب	65.0-105 C°	149.0 - 221.0 F°	-
	0.250-0.700 MPa		

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضغط الخلفي		36.26 - 101.53 psi	-
سرعة اللولب	40-70 rpm	-	-
عمق التنفيس	0.020-0.080 mm	0.00315 - 0.0007874 in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.