Ekatal® H 12

المصنع	Sattler KunststoffWerk GmbH	**الفئة**	Acetal (POM) Copolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ekatal®H 12 هو منتج كوبوليمر بولي أوكسي ميثيلين (POM). وهي متوفرة في أوروبا. مجالات التطبيق النموذجية هي: صناعة السيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.42 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 3030	psi 439465.14	ISO 527-2
إجهاد الشد		-	ISO 527-2
	MPa 72.5	psi 10515.26	ISO 527-2
	MPa 71.4	psi 10355.71	ISO 527-2
انفعال الشد		-	ISO 527-2
	% 10	-	ISO 527-2
	% 16	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa 2870	psi 416259.06	ISO 178
إجهاد الانحناء		-	ISO 178
	MPa 104	psi 15083.95	ISO 178
	MPa 81.3	psi 11791.59	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179/1eA
	kJ/m² 4.8	ft·lb/in² 2.28	ISO 179/1eA
	kJ/m² 6.3	ft·lb/in² 3.0	ISO 179/1eA

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 102	F° 215.6	ISO 75-2/Af
معامل التمدد الحراري الخطي		-	ISO 11359-2
	1.0E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
	1.0E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
	9.4E-5 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
	1.2E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.