Ekatal® H 3

المصنع	Sattler KunststoffWerk GmbH	**الفئة**	Acetal (POM) Copolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ekatal®H 3 هو منتج بوليوكسي ميثيلين (POM) كوبوليمر. وهي متوفرة في أوروبا. مجالات التطبيق النموذجية هي: صناعة السيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.41 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.0 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2740	psi 397404.12	ISO 527-2
إجهاد الشد		-	ISO 527-2
	MPa 68.8	psi 9978.61	ISO 527-2
	MPa 64.0	psi 9282.43	ISO 527-2
انفعال الشد		-	ISO 527-2
	% 15	-	ISO 527-2
	% 42	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	MPa 2700	psi 391602.6	ISO 178
إجهاد الانحناء		-	ISO 178
	MPa 95.9	psi 13909.14	ISO 178
	MPa 75.7	psi 10979.38	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179/1eA
	kJ/m² 9.4	ft·lb/in² 4.47	ISO 179/1eA
	kJ/m² 11	ft·lb/in² 5.23	ISO 179/1eA

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 103	F° 217.4	ISO 75-2/Af
معامل التمدد الحراري الخطي		-	ISO 11359-2
	1.1E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
	1.3E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
	9.9E-5 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
	1.3E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.