Valtra® MA5210

المصنع	Saudi Polymers Company	**الفئة**	PS (HIPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات وزن جزيئي فائق الارتفاع خصائص تأثير عالية مقاومة عالية لدرجة حرارة التشوه الحراري مقاومة جيدة للخدش قابلية معالجة ممتازة للقولبة التطبيقات النموذجية تطبيق قولبة سريع الدوران مثل غلاف التلفزيون ومكيف الهواء وغلاف الفيديو والأدوات والتطبيقات المنزلية والمكتبية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي فائق الارتفاع	-	-
	مقاومة الصدمات، عالية	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	دورة قولبة سريعة	-	-
	مقاومة الخدش	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
الاستخدامات	غلاف التلفزيون	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	هيكل	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1640	-	-
	أوروبا رقم 10/2011	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.03 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2270 MPa	329236.26 psi	ASTM D638
قوة الشد	30.0 MPa 27.0 MPa	- 4351.14 psi 3916.03 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
استطالة الشد	50 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2280 MPa	330686.64 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	120 J/m 96 J/m	- 2.25 ft·lb/in 1.8 ft·lb/in	ASTM D256 ASTM D256 ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	103 C°	217.4 F°	ASTM D1525

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.