Valtra® MC3500

المصنع	Saudi Polymers Company	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: دورة سريعة وخصائص تدفق سهلة، خصائص تحرر ممتازة من القالب. التطبيقات النموذجية: الألعاب والحاويات والأدوات والتطبيقات المنزلية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة مقبول لملامسة الأغذية تدفق جيد تحرر جيد من القالب	- - - -	- - - -
الاستخدامات	حاويات السلع المنزلية ألعاب	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1640	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	3100 MPa	449617.8 psi	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	50.0 MPa	7251.9 psi	-
	50.0 MPa	7251.9 psi	-
استطالة الشد	3.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	3170 MPa	459770.46 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	19 J/m	0.3559 ft·lb/in	-
	13 J/m	0.2435 ft·lb/in	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	101 C°	213.8 F°	ASTM D1525

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.