Valtra® MC3700

المصنع	Saudi Polymers Company	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات سهولة ملء الأجزاء ذات الجدران الرقيقة تحرر استثنائي من القالب أوقات دورة محسنة في الأجزاء التي يصعب ملؤها صلابة جيدة. التطبيقات النموذجية حامل مركزات الألوان حاويات استهلاكية وقوارير وبرطمانات أدوات مائدة للاستعمال مرة واحدة أكواب مشروبات مصبوبة بالحقن

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متانة جيدة مطابقة التعرض للأغذية أداء جيد في فك القوالب	- - -	- - -
الاستخدامات	كوب حاوية ماستر باتش اللون زجاجة صغيرة أدوات مائدة يمكن التخلص منها	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1640	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	18 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	3100 MPa	449617.8 psi	ASTM D638
قوة الشد		-	ASTM D638
	45.0 MPa	6526.71 psi	ASTM D638
	45.0 MPa	6526.71 psi	ASTM D638
استطالة الشد	3.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	3100 MPa	449617.8 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	19 J/m	0.3559 ft·lb/in	ASTM D256
	13 J/m	0.2435 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	96.0 C°	204.8 F°	ASTM D1525

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.