Elastamax™ XL 0117-5 NATURAL

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	SBC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تعتمد بوليمرات Synprene™ اللدائن المرنة الحرارية (TPE) على تقنية كوبوليمر كتلة الستايرين (SBC) ولها قيم صلابة منخفضة للغاية لا تمتلكها اللدائن الأخرى. تعتبر هذه المواد مثالية للتطبيقات التي تتطلب المرونة والتلوين الممتاز وقابلية المعالجة والمتانة على نطاق واسع من درجات الحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مطابقة التعرض للأغذية عام	- -	- -
الاستخدامات	عام مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA التعرض للأغذية، غير مصنف	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.898 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	60	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	3.52 MPa	510.53 psi	ASTM D412A
قوة الشد	6.41 MPa	929.69 psi	ASTM D412A
استطالة الشد	550 %	-	ASTM D412A
قوة التمزق	21.0 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط (Compression Set)	40 %	-	ASTM D395B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.