Elastamax™ XL 0135-33

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	SBC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Elastamax™ XL 0135-33 هو منتج كوبوليمر ستايرين-بوتادين (SBC). يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. Elastamax™ تشمل مجالات تطبيق XL 0135-33 السلع الاستهلاكية وتطبيقات ملامسة الأغذية. الخصائص الرئيسية هي: طعام متاح.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مطابقة التعرض للأغذية عام	- -	- -
الاستخدامات	عام مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA التعرض للأغذية، غير مصنف	-	-
المظهر	شفاف	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.898 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	1.4 %	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	84	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412A
	5.52 MPa	800.61 psi	ASTM D412A
	7.58 MPa	1099.39 psi	ASTM D412A
قوة الشد	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D412A
استطالة الشد	700 %	-	ASTM D412A
قوة التمزق	59.5 kN/m	-	ASTM D624

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.