Globalprene® 3412P

المصنع	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**الفئة**	SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

خاصية كوبوليمر كتلة شعاعية قوة عالية ولزوجة منخفضة قوة شد عالية تطبيق معدل لخلطات الأسفلت تعديل البلاستيك تعديل نعل الحذاء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك متشابك هيكل بوليمر متفرع قوة عالية مقاومة شد عالية لزوجة منخفضة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تعديل الأسفلت أحذية Plastics Modification	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
محتوى الرماد	%	-	ASTM D1416
ستايرين الكتلة (Block Styrene)	33 %	-	ASTM D3314
المواد المتطايرة	%	-	ASTM D1416
صلابة الديورومتر	80	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	20.0 Pa·s	-	ASTM D1084
نسبة البيوتادين/الستايرين (BD/SM)	67/33 %	-	ASTM D1416
محتوى الكتلة الثنائية (Diblock)	15 %	-	ASTM D5296

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.94 MPa	426.41 psi	ASTM D412
قوة الشد	19.6 MPa	2842.74 psi	ASTM D412
استطالة الشد	700 %	-	ASTM D412

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.