# Globalprene® 3501W

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Lee Chang Yung Chemical Industry Corp. | **الفئة** | SBS |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Globalprene® 3501W هو مادة بوليمر ستايرين بيوتادين ستايرين (SBS). يتوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية. الخصائص المهمة لـ Globalprene® 3501W هي: متوافق مع REACH، متوافق مع RoHS، قوة عالية، بوليمر مشترك، هيكل بوليمري خطي. التطبيقات النموذجية تشمل: إضافات / دفعات رئيسية، لاصقات / شرائط، سلع استهلاكية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | بوليمر مشترك متشابك | - | - |
| | قوة عالية | - | - |
| | مقاومة شد عالية | - | - |
| | تركيب بوليمر خطي | - | - |
| | لزوجة منخفضة | - | - |
| **الاستخدامات** | مواد لاصقة | - | - |
| | تعديل الأسفلت | - | - |
| | أحذية | - | - |
| | Plastics Modification | - | - |
| **تصنيفات الوكالة** | EC 1907/2006 (ريتش REACH) | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الامتثال لـ RoHS** | متوافق مع RoHS | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.940 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **محتوى الرماد** | 0.60 % | - | ASTM D5667 |
| **محتوى الستايرين** | 31 % | - | ASTM D5775 |
| **اللزوجة** | 4.50 Pa·s | - | ASTM D2196 |
| **المواد المتطايرة** | 0.17 % | - | ASTM D5668 |
| **صلابة الديورومتر** | 75 | - | ASTM D2240 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **كفاءة الاقتران** | 80 % | - | ASTM D5296 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.