# Globalprene® 3546

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Lee Chang Yung Chemical Industry Corp. | **الفئة** | SBS |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Globalprene® 3546 عبارة عن مادة من البوليمر المتصلد ستايرين بوتادين ستايرين (SBS). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ Globalprene® 3546 هي: بوليمر عالي القوة صديق للبيئة/أخضر هيكل بوليمر خطي لزوجة منخفضة تشمل التطبيقات النموذجية: مضاف/مادة مركزة المواد اللاصقة/الأشرطة السلع الاستهلاكية الأجزاء الهندسية/الصناعية

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | بوليمر مشترك متشابك | - | - |
| | قوة عالية | - | - |
| | مقاومة شد عالية | - | - |
| | تركيب بوليمر خطي | - | - |
| | لزوجة منخفضة | - | - |
| | مادة قابلة لإعادة التدوير | - | - |
| **الاستخدامات** | مواد لاصقة | - | - |
| | الخلط | - | - |
| | أحذية | - | - |
| | أجزاء آلية/ميكانيكية | - | - |
| | Plastics Modification | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المظهر** | شفاف/شبه شفاف | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.940 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 6.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **محتوى الرماد** | 0.10 % | - | ASTM D5667 |
| **المواد المتطايرة** | 0.10 % | - | ASTM D5668 |
| **صلابة الديورومتر** | 88 | - | ASTM D2240 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **نسبة البيوتادين/الستايرين (BD/SM)** | 60/40 % | - | ASTM D5775 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.