EL-Lene™ H5615F

المصنع	,.SCG Chemicals Co .Ltd	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EL-LENE H5615F هو منتج لعملية ثنائية النسق من Mitsui Chemicals, Inc. اليابانية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق (2400 جزء في المليون)	-	-
الميزات	دورة قولبة سريعة مقبول لملامسة الأغذية مقاومة عالية للصدمات مقاومة شد عالية هلام منخفض حاجز الرطوبة	- - - - - - -	- - - - - -
الاستخدامات	أكياس فيلم	- -	- -
		-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520		
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.956 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.15 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693B

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	951 MPa	137931.14 psi	-
	981 MPa	142282.28 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	30.4 MPa	4409.16 psi	-
	74.5 MPa	10805.33 psi	-
	28.4 MPa	4119.08 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	160 %	-	-
	360 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	110 g	3.88 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	3.0 g	0.1058 oz	-
	120 g	4.23 oz	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	C° 123	F° 253.4	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	C° 130	F° 266.0	ASTM D2117

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 180-200	F° 392.0 - 356.0	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.