EL-Lene™ D795C

المصنع	SCG Chemicals Co., Ltd.	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EL-LENE™ D795C عبارة عن درجة LDPE في الأوتوكلاف للطلاء / التغليف بالبثق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
	إحكام حراري جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	لمعان عالي	-	-
	تقلص داخلي منخفض	-	-
	قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة	-	
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
	طلاءات القماش	-	-
	طلاءات الرقائق	-	-
	Laminates	-	-
	تغليفات ورقية	-	
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	طلاء البثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	85.0 C°	185.0 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	107 C°	224.6 F°	ASTM D2117

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	300-330 C°	572.0 - 626.0 F°	-
تضيق العنق (Neck-in)	60.0 mm	2.36 in	TPE

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.