EL-Lene™ LD1902F

المصنع	SCG Chemicals Co., Ltd.	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EL-LENE LD1902F هو راتينج LDPE مع عامل انزلاق ومضاد للالتصاق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق (2400 جزء في المليون) انزلاق (1400 جزء في المليون)	- -	- -
الميزات	مقاومة الالتصاق مقبول لملامسة الأغذية قوة عالية بصريات انزلاق	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	أكياس خلط	- -	- -
		-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520		
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	245 MPa	35534.31 psi	-
	275 MPa	39885.45 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	11.8 MPa	1711.45 psi	-
	22.6 MPa	3277.86 psi	-
	18.6 MPa	2697.71 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	260 %	-	-
	720 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	150 g	5.29 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	370 g	13.05 oz	-
	100 g	3.53 oz	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	C° 92.0	F° 197.6	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	C° 110	F° 230.0	ASTM D2117

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	50	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 9.0	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 140-170	F° 338.0 - 284.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.